

LJEPILO ZA KERAMIKU FSZ 45

- > fleksibilno
- > visoke čvrstoće prijanjanja
- > smanjenog klizanja
- > produljenog otvorenog vremena
- > lake obrade



Opis proizvoda

Feksibilno cemento ljepilo s kvarcnim pijeskom, obogaćeno polimerima, za polaganje obloga u sloju debljine 3 - 5 mm.

Za vanjsko i unutarnje lijepljenje novih pločica na stare pločice, za zidne i podne pločice s niskom apsorpcijom vode (granitogres ili gres porcylan), mramora, prirodнog i umjetnog kamena, keramike u bazenima, klinker pločica, za lijepljenje na podnom grijanju i gips-kartonskim pločama, kao i na svim uobičajenim građevinskim podlogama.

Oblik isporuke:

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / PS		48

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat:

Sporo-rotirajući električni mikser, odgovarajuća posuda za miješanje, zidarska žlica, nazubljena lopatica od nehrđajućeg čelika, spužva.

Pri odabiru gleterice s dubinom zuba od 6 do 8 mm, dobiva se sloj ljepila debljine 3 do 5 mm. Alat očistiti u svježem stanju odmah nakon uporabe. Stvrdnuti materijal na alatu može se ukloniti samo mehanički.

Miješanje:

U čistu posudu uliti odgovarajuću količinu čiste vode i usuti praškasti materijal. Izmiješati sporo rotirajućim električnim mješaćem dok se ne postigne homogena smjesa bez grudica (vrijeme miješanja cca 3 minute). Ostaviti da odstoji cca 5 minuta, te netom prije upotrebe ponovno kratko promiješati. Po potrebi korigirati konzistenciju. Ljepilu, koje je već u fazi vezivanja, ne smije se dodavati voda za dobivanje obradivosti.

Obrada:

Mort za lijepljenje nanositi na podlogu u dva radna koraka. U prvom radnom koraku na podlogu se nanosi ravnom stranom lopatice tanki kontaktni sloj. Na još svježe naneseni kontaktni sloj nanosi se drugi sloj morta za lijepljenje i razvući nazubljenom stranom lopatice, koristeći odgovarajuću veličinu ozubljenja i pod kutom od 45° do 60° u odnosu na podlogu, kako bi se ostvarila odgovarajuća debljina ljepila. Oblogu utisnuti u svježi mort za lijepljenje, a eventualni višak u fugama i na rubovima odstranjuje se vlažnom spužvom. Kod pločica većih formata, u vanjskom području, kod bazena kao i na teško opterećenim područjima, treba primijeniti kombinirano nanošenje morta za lijepljenje, na podlogu i poleđinu pločice, tzv. "Buttering/Floating" metoda. Kod nepoznatih vrsta obloge preporučuje se izvesti probno lijepljenje.

Naknadna obrada:

Štiti od mehaničkog opterećenja cca 24 sata. (Ne hodati po svježe postavljenim pločicama!). Svježe postavljena obloga mora biti zaštićena za daljnji rad, npr. od oštećenja i prljavštine uzrokovanih bojanjem. Ako je površina prekrivena npr. folijom, mora se osigurati redovita izmjena zraka, jer se vlaga koja isparava iz svježeg ljepila kondenzira na foliji, a zatim, kada se vrati u ljepilo, dovodi do smanjenja njegove čvrstoće i dovodi do promjene boje fuge.

Tehnički podaci

Gustoća	1,67 kg/l (svježi mort, pri 20 °C)
Nasipna gustoća	1,35 kg/l (pri 20 °C)
Boja	siva
Ispunjava norme	EN 12004 za C2TE
pH-vrijednost	11-13,5 pri 20 °C
Maksimalna veličina zrna	Dmax: 0,4 mm
Potrošnja	cca. 1,4 kg/m ² po mm debljine nanosa
Omjer miješanja	cca. 0,30 l/kg (odgovara cca 7,5 l / 25 kg)
Otvoreno vrijeme	cca. 30 min
Vrijeme sazrijevanja	5 minuta
Debljina sloja	3 - 5 mm
Temperatura obrade	+5 °C do +30 °C
Vrijeme obrade	6 - 7 sati
Mogućnost korekcije	cca. 5 min
Mogućnost fugiranja/prohodnost	cca. 24 sata zid/pod (cca. 36 sati kod polaganja pločice na pločicu)
Potpuno opteretivo	nakon 14 dana

Podloga

Prikladne podloge:

- Beton
- Cementni estrih
- Anhidritni estrih
- Gips žbuka
- Vapneno-cementna žbuka

Ziđe

Gips-kartonske ploče

Oplatni glatki beton

Porobeton

Klinker

Postojeća keramička obloga

Nije pogodno: na drvu, metalu, plastici, cementno vezane podloge prije konačnog vremena stezanja.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Podloga mora biti odgovarajuće ravna kako bi se omogućilo postavljanje keramike u sloju ljepila od 3-5 mm. Veće neravnine poravnati u zasebnom radnom koraku s Murexin masama za izravnavanje.

Za idealan sustav

Modularni proizvodi:

Dubinski predpremaz LF1, Supergrund D4 Rapid

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadрžala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Zamiješani materijal koji se već počinje aglomerirati ne smije se dalje razrijediti ili miješati sa svježim materijalom!

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vлага zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vлага zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštiti susjedne dijelove!
- U vanjskom području, u stalno mokrim područjima, u područjima pod visokim opterećenjem kao i kod prirodnog kamenog i velikih formata pločica, mora se koristiti kombinirana metoda ("Buttering / Floating").
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Tijekom rada s proizvodom treba izbjegavati jesti, pitи i pušiti.
- Ne dopustiti da uđe u odvodne kanale, vodotoke ili tlo.

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.
- Kod estriha s podnim grijanjem, standardizirani postupak grijanja mora se provesti prije polaganja.
- Tijekom obrade i stvrdnjavanja podno grijanje se ne smije uključiti.
- Alat odmah nakon upotrebe očistiti vodom.
- Nosite zaštitne rukavice.

HR-41055, LJEPILA ZA KERAMIKU FSZ 45, vrijedi od: 27.10.2021, Stranica 3

Polaganje keramike i kamena

- Ako ljepilo ili materijal za ugradnju dođu u dodir s očima, odmah oprati s mnogo vode i obratiti se oftalmologu.
- Zaštitite ruke vodootpornim i čvrstim rukavicama.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte dulji kontakt s ljepilom ili materijalom za ugradnju. Oštećeni dijelovi kože odmah treba temeljito očistiti vodom.
- Što duže na koži ostaje svježe ljepilo ili materijal za polaganje, to je veći rizik od ozbiljnog oštećenja kože.
- Djecu držite podalje od svježeg ljepila ili materijala za polaganje.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Nadražujuće. Sadrži cement. Nadražuje oči, kožu i dišne puteve. U slučaju kontakta s očima odmah temeljito isperite vodom i posavjetujte se s liječnikom. U slučaju dodira s kožom zaliti s puno vode. Čuvati izvan dohvata djece. Više podataka o skladištenju, rukovanju i uporabi smjese možete pronaći u sigurnosno-tehničkom listu koji sadrži sigurnosne, toksikološke i ekološke podatke. Također treba uzeti u obzir upozorenja na originalnom pakiranju.

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obvezе je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.