

FLEKSIBILNO LJEPило BIJELO KWF 60



- > dekorativno bijele boje
- > deformabilno ljepilo razreda S1
- > visoke čvrstoće prijanjanja
- > produljenog otvorenog vremena
- > jednostavne obrade i učinkovitosti

Opis proizvoda

Fleksibilno deformabilno cementno ljepilo, dekorativno bijele boje, s bijelim kvarcnim pijeskom, za tankoslojno polaganje u debljini sloja do 5 mm, otporno na vodu i smrzavanje.

Za unutarnju i vanjsku primjenu, za lijepljenje prozirnih pločica, bijelog mramora, za specijalne sustave lijepljenja gdje je potrebno bijelo ljepilo, za lijepljenje pločice na pločicu, za podno grijanje i gips-kartonske ploče, za lijepljenje na lijevani asfalt (unutra), kao i na svim ostalim uobičajenim građevinskim podlogama. Zbog svoje visoke prionjivosti, čvrstoće i fleksibilnosti može se koristiti na površinama na kojima uobičajena ljepila nisu učinkovita.

Oblik isporuke:

| Pakovina | Vanjska ambalaža | Paleta |
|------------|------------------|--------|
| 25 KG / PS | | 48 |

Skladištenje:

Skladištitи u suhom i hladnom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat:

Spororotirajući električni mikser, odgovarajuća posuda za miješanje, zidarska žlica, nazubljeni gleter od nehrđajućeg čelika, spužva.

Pri odabiru gleterice s dubinom zuba od 6 do 8 mm, dobiva se sloj ljepila debljine 3 do 5 mm. Alat očistiti u svježem stanju odmah nakon uporabe. Stvrdnuti materijal na alatu može se ukloniti samo mehanički.

Miješanje:

U čistu posudu uliti odgovarajuću količinu čiste vode i usuti praškasti materijal. Izmiješati spororotirajućim električnim mješaćem dok se ne postigne homogena smjesa bez grudica (vrijeme miješanja cca. 3 minute).

TEHNIČKI LIST

Polaganje keramike i kamena



www.murexin.com

Ostaviti da odstoji 10 minuta, te netom prije upotrebe ponovno kratko promiješati. Ljepilo, koje je već u fazi vezivanja, ne smije se dodavati voda za dobivanje obradivosti.

Obrada:

Mort za lijepljenje nanositi na podlogu u dva radna koraka. U prvom radnom koraku na podlogu se nanosi ravnom stranom gletera tanki kontaktni sloj. Na još svježe naneseni kontaktni sloj nanosi se drugi sloj morta za lijepljenje i razvlači nazubljenom stranom gletera, koristeći odgovarajuću veličinu ozubljenja i pod kutom od 45° do 60° u odnosu na podlogu kako bi se ostvarila odgovarajuća debljina sloja. Obloga se utisne u svježi mort za lijepljenje, a eventualni višak odstranjuje se vlažnom spužvom. U vanjskom području, većih formata, kod bazena kao i u teško opterećenim područjima, treba primijeniti kombinirano nanošenje morta za lijepljenje, na podlogu i poleđinu pločice, tzv. "Buttering/Floating" metoda.
Kod nepoznatih vrsta obloge preporučuje se izvesti probno lijepljenje.

Naknadna obrada:

Štiti od mehaničkog opterećenja cca 24 sata. (Ne hodati po svježe postavljenim pločicama!). Svježe postavljena obloga mora biti zaštićena za daljnji rad, npr. od oštećenja i prljavštine uzrokovanih bojanjem. Ako je površina prekrivena npr. folijom, mora se osigurati redovita izmjena zraka, jer se vlaga koja isparava iz svježeg ljepila kondenzira na foliji, a zatim, kada se vrati u ljepilo, dovodi do smanjenja njegove čvrstoće i dovodi do promjene boje fuge.

Tehnički podaci

| | |
|--------------------------------|---|
| Nasipna gustoća | 1,32 kg/l (pri 20 °C) |
| Gustoća | 1,54 kg/l (svježi mort, pri 20 °C) |
| pH-vrijednost | 11-13,5 pri 20 °C |
| Boja | bijela |
| Ispunjiva norme | EN 12004 za C2TE S1 |
| Maksimalna veličina zrna | Dmax: 0,355 mm |
| Potrošnja | cca 1,4 kg/m ² po mm debljini nanosa |
| Omjer miješanja | cca 0,29 l/kg (odgovara 7,25 l vode / 25 kg) |
| Otvoreno vrijeme | cca 30 min |
| Vrijeme sazrijevanja | cca 10 min |
| Mogućnost korekcije | cca 5 min |
| Debljina sloja | 3 - 5 mm |
| Temperatura obrade | +5 °C do + 30 °C |
| Vrijeme obrade | cca 6 - 7 sati |
| Mogućnost fugiranja/prohodnost | nakon 24 sata pod/zid; cca 36 sati kod pločice na pločicu |
| Potpuno opteretivo | nakon 14 dana |

Podloga

Prikladne podlove:

Beton

Cementni estrih

HR-41062, FLEKSIBILNO LJEPILO BIJELO KWF 60, vrijedi od: 27.10.2021, Stranica 2

Anhidritni estrih
Lijevani asfalt
Gips žbuka
Vapneno-cementna žbuka
Ziđe
Gips-kartonske ploče
Oplatni glatki beton
Porobeton
Klinker
Postojeća keramička obloga

Nije pogodno: na drvu, metalu, plastici, cementno vezane podloge prije konačnog vremena stezanja.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "općeprihvaćenim pravilima struke".

Podloga mora biti dovoljno ravna da omogući polaganje pločice u debljini sloja 3 - 5 mm. Neravnine veće od 5 mm izravnati u zasebnom radnom koraku s Murexin masama za izravnavanje.

Za idealan sustav

Modularni proizvodi:

Dubinski predpremaz LF 1, Supergrund D4 Rapid

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadрžala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Zamiješani materijal koji se već počinje aglomerirati ne smije se dalje razrijediti ili mijesati sa svježim materijalom!

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!
- U vanjskim prostorima, u stalno mokrim područjima, u područjima pod visokim opterećenjem kao i kod prirodnog kamena i velikih formata pločica, mora se koristiti kombinirana metoda ("Buttering / Floating").
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Tijekom rada s proizvodom treba izbjegavati jesti, pitи i pušiti.
- Ne dopustiti da uđe u odvodne kanale, vodotoke ili tlo.

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.

- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.
- Kod estriha s podnim grijanjem, standardizirani postupak grijanja mora se provesti prije polaganja.
- Tijekom obrade i stvrdnjavanja podno grijanje se ne smije uključiti.
- Alat odmah nakon upotrebe očistiti vodom.
- Nosite zaštitne rukavice.
- Ako ljeplilo ili materijal za ugradnju dođu u dodir s očima, odmah oprati s mnogo vode i obratiti se oftalmologu.
- Zaštitite ruke vodootpornim i čvrstim rukavicama.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte dulji kontakt s ljeplilom ili materijalom za ugradnju. Oštećeni dijelovi kože odmah treba temeljito očistiti vodom.
- Što duže na koži ostaje svježe ljeplilo ili materijal za polaganje, to je veći rizik od ozbiljnog oštećenja kože.
- Djecu držite podalje od svježeg ljeplila ili materijala za polaganje.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Nadražujuće. Sadrži cement. Nadražuje oči, kožu i dišne puteve. U slučaju kontakta s očima odmah temeljito isperite vodom i posavjetujte se s liječnikom. U slučaju dodira s kožom zaliti s puno vode. Čuvati izvan dohvata djece. Više podataka o skladištenju, rukovanju i uporabi smjese možete pronaći u sigurnosno-tehničkom listu koji sadrži sigurnosne, toksikološke i ekološke podatke. Također treba uzeti u obzir upozorenja na originalnom pakiranju.

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.