

TopLevel PROFI 220 H

- > pogodno za parket
- > izvanredne sposobnosti samoniveliranja
- > debljine sloja 2-20 mm
- > vrlo dobro se brusi
- > za kritične podloge, bez naprezanja



Opis proizvoda

Tvornički pripremljena, samonivelirajuća masa za izravnavanje podnih površina, hidrauličnog vezivanja, na osnovi specijalnog veziva i obogaćena polimerima, bez naprezanja, za ručnu i strojnu ugradnju.

Samo za zatvoreni prostor, za izravnavanje podnih površina suhih prostorija u debljini sloja od 2-20 mm prije polaganja pločica, kamena, elastičnih i tekstilnih podnih obloga. Zbog visoke krajnje čvrstoće, pogodna i za lijepljenje parketa s Murexin MSP i PU ljepilom. Ima izuzetnu sposobnost samoniveliranja i zbog svoje prirode bez unutarnjih naprezanja može se koristiti i na kritičnim podlogama. Pogodno za podno grijanje i opterećenja stolca na kotačima. Sukladno EN 13813 CT-C35-F7, reakcije na požar A1fl.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / PS	-	48 PS

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 270 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Električni mikser malih broja okretaja, odgovarajuća čista posuda miješanje, lopatica, gleter, špahtla, igličasti valjak, čavlarice.

Miješanje

U čistoj posudi, dodati materijal u izmjerenu količinu vode za miješanje i miješati mješačem na malom broju okretaja dok masa ne postane homogena i bez grudica (vrijeme miješanja: cca 3 min). Za korigiranje konzistencije, smije se dodati max. 1-2 dcl vode na vreću 25 kg. Dodavanje previše vode za miješanje smanjuje konačnu čvrstoću mase i dovodi do nepravilnog prijanjanja slijedećih

Polaganje parketa i podnih obloga

slojeva koji se nanosi.

Omjer miješanja: cca 5,5 litara vode na vreću od 25 kg.

Ugradnja

Svježe izmiješani materijal treba izliti u jednom sloju, u željenoj debljini sloja (2–20 mm), na pravilno pripremljenu podlogu u jednom radnom koraku i ravnomjerno rasporediti gleterom za estrih ili lopaticom. Mora se koristiti valjak za odzračivanje. Treba izbjegavati višeslojno lijevanje.

Naknadna obrada:

Treba spriječiti brzo, naglo sušenje svježe nanesenog materijala. Radovi na postavljanju pločica mogu započeti nakon što se izravnavajuća masa osuši.

Čišćenje:

Kad je svježe, s vodom, kad je stvrdnuto, samo mehanički.

Tehnički podaci

Potrošnja	cca. 1,5 kg/m ² /mm
Potrošnja vode	cca. 5,5 l na vreću (odgovara ~ 0,22 l/kg)
Spremnost za polaganje	nakon cca. 24 - 72 sata*
Vrijeme obrade	cca 30 - 35 min*
Prohodno nakon	nakon 2 - 3 sata*
Certifikati/izvješća o	Sukladno EN 13813 CA-C35-F7
ispitivanju/postignuta klasa	GEV Emicode: EC1 Plus
Savojno-vlačna čvrstoća	> 7 N/mm ²
Tlačna čvrstoća	> 35 N/mm ²
Temperatura obrade	+5°C do +30°C
Optimalna temp. podloge, zraka i	+15°C do 25°C
materijala	
Mogućnost oblaganja	na upijajućoj podlozi do 5 mm nakon cca 24 sata, na upijajućoj podlozi do 10 mm nakon 48 sata, na upijajućoj podlozi iznad 10 mm nakon cca 72 sata

Podloga

Prikladne podloge

Pogodno za: mineralne podloge uobičajene u građevinarstvu.

Nije primjenjivo: na drvu, metalu, plastici, na otvorenom i u područjima podložnim mrazu.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Stari ostaci ljepila slabe prionjivosti moraju se odstraniti. Slojevi nedovoljne čvrstoće (npr. cementno mlijeko, nevezani ostaci cementa, slab, mekan, tanak sloj kalcijevog sulfata) moraju se

Polaganje parketa i podnih obloga

ukloniti. Podloga se mora pripremiti odgovarajućim mehaničkim postupcima npr. brušenjem i zatim otprašiti. Ako je podloga jako upijajuća, temeljni premaz mora se ponoviti. Kod vrlo glatkih, kompaktnih, "zrcalnih" podloga, površina se mora ohrapaviti npr. dijamantnim brušenjem. Podloge nedovoljne čvrstoće moraju se ukloniti ili ojačati odgovarajućim impregnacijama za ojačavanje podloge. Pukotine u podlozi moraju se prethodno sanirati i povezati. Za popunjavanje rupa u podlozi i dubljih neravnina koristiti reparaturne mase. Sadržaj preostale vlage u podlozi potrebno je provjeriti vlagomjerom (CM uređajem).

Temeljni premaz:

Na upijajućim podlogama: Dubinski predpremaz LF 1 (nerazrijeđen), Specijalni predpremaz DX 9 ili Predpremaz D1 (razrijeđeni 1:1 do 1:3 s vodom).

Na ne upijajućim podlogama: Supergrund D4 ili Specijalni predpremaz DX 9 (nerazrijeđeni).

Za debljine niveliranja od 5 mm i više, na pripremljenu podlogu ugraditi rubnu traku RS 50 po obodnom zidu i na svim vertikalnim elementima oko kojih se postavlja nivelirajuća masa.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.
- Miješani materijal koji je već počeo aglomerirati ne smije se dalje razrjeđivati niti miješati sa svježim materijalom!
- Reciklirati samo prazne spremnike koji su potpuno ispraznjeni.
- Samo suhi ostaci materijala mogu se odlagati kao kućni otpad.

Napomene o okolišu:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, uvrščivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Tijekom obade ovog proizvoda treba izbjegavati jesti, piti i pušiti.
- Ne smije dospjeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo.

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.
- Za estrihe za grijanje potrebno je provesti standardni postupak zagrijavanja u skladu s normama prije polaganja.
- Podno grijanje se ne smije uključivati tijekom obrade i očvrščivanja.
- Alat očistite odmah nakon upotrebe vodom.
- Nosite zaštitne rukavice.
- Nosite sigurnosne naočale.
- Ako ljepilo ili instalacijski materijal dođu u dodir s vašim očima, odmah ga isperite s puno vode i posavjetujte se s oftalmologom.
- Zaštitite ruke vodootpornim, čvrstim rukavicama.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte dulji kontakt kože s ljepljivom ili instalacijskim materijalom. Pogođeni dijelovi kože odmah treba temeljito očistiti vodom.
- Što duže svježeg ljepila ili materijala za polaganje ostane na vašoj koži, veći je rizik od ozbiljnog oštećenja kože.
- Djecu držite podalje od svježeg ljepila ili materijala za polaganje.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.