


Hidrostop PENETRAT



- > Vodonepropusni, sulfatno otporni penetracijski premaz
- > Kapilarno i barijerno djeluje
- > Otporno na pozitivni i negativni pritisak vode
- > Prikladno za gnojne jame i kanalizacije
- > Postojano na smrzavanja



Opis proizvoda

Vodonepropusna i penetracijska cementna masa obogaćena polimerima za ručnu i strojnu ugradnju, koja zahvaljujući specijalnim dodacima za kristalizaciju ima dvojaku funkciju:

- Kapilarno: prodire duboko u pore građevinskih podloga, gdje stvara netopive kristale i tako zatvara pore i kapilare od prodiranja vode i drugih tekućina.
- Barijerno: stvaranjem čvrstog, vodonepropusnog izolacijskog sloja na površini građevinskog materijala.

Na taj način osiguravamo pouzdanije bravljenje čak i u slučaju oštećenja površine ili pukotina u podlozi. Masa je otporna na amonijev sulfat, transformatorsko ulje, morsku vodu i ulja, te je stoga pogodna za zaštitu površina bazena za neutralizaciju otpadnih voda, bazena za tehnološku vodu, kanalizacije, postrojenja za pročišćavanje, betonskih silosa za siliranje stočne hrane te za uljno-nepropusnu zaštitu betonskih hvatača ulja. Masa je otporna na pozitivan (min. 3 bara) i negativan pritisak vode (min. 2 bara), te pruža vodonepropusnu zaštitu objekata od vlage, podzemnih voda i vode pod pritiskom.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / PS	-	48 PS

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Električni mješač malog broja okretaja, zidarska žlica, gleter, zidarska četka.

Miješanje

U čistoj posudi za miješanje električnom miješalicom miješati masu dok ne postane potpuno homogena i bez grudica (vrijeme miješanja oko 3 minute). Pri tome, potrebno je osigurati da je broj

okretaja postavljen na minimum. Masu ostaviti da sazrijeva 5 minuta, nakon čega se neposredno prije upotrebe još jednom dobro promiješa. Materijalu koji je već u fazi vezivanja ne smije se dodavati voda kako bi se povećala sposobnost obrade. Preporučamo da se pripremi onoliko mase koliko se možete potrošiti u cca. 45 min.

Obrada

U kutovima izbočenih zidnih dijelova, svjetlosnih okana, te na spoju zida i temelja moramo oblikovati polukružne holkere - preporučamo upotrebu brzovezijućeg morta. Proizvod se nanosi na podlogu četkom ili čeličnim gleterom u potpuno pokrivenom sloju (potrošnja cca. 1,5 kg/m²).

Nakon dovoljne površinske čvrstoće prvog sloja, nanosi se drugi sloj u smjeru okomitom na prethodni (utrošak dodatnih 1,5 kg/m²). Ako se želi postići glatka površina, treći nanos se vrši četkom, nakon čega se svježa masa izravnava metalnim gleterom.

Nanošenje gleterom i postavljanje staklene mrežice: Za kontrolu debljine nanosa staklena fasadna mrežica se utisne u prvi svježi sloj mase, a na svježu se nanese toliko mase da se mrežica u potpunosti prekrije. Nakon stvrdnjavanja prvog sloja (3-5 sati) potrebno je nanijeti drugi sloj i zagladiti ga. Kod podloga za pješački i vozni promet, naneseni proizvod potrebno je dodatno mehanički zaštiti (sloj betona, razni premazi, keramičke pločice i sl.). Završni premazi odn. završne obloge smiju se postavljati tek nakon što hidroizolacijska masa postigne dovoljnu čvrstoću, odnosno najranije nakon 3 dana.

Alat se mora oprati čistom vodom odmah nakon upotrebe.

Kod korištenja proizvoda kao sustava za bravljenje bunara i spremnika pitke vode potrebno je pričekati da se premaz potpuno osuši (najmanje 3 dana). Prije završnog punjenja vodom površinu je potrebno isprati kako bi se u potpunosti isprao topivi nusproizvod hidratacije cementa kalcijev hidroksid, te vodu ispumpati iz spremnika.

Tehnički podaci

Nasipna gustoća

u rasutom stanju: 1,27 kg/l

Gustoća svježeg morta

1,94 kg/l

Maksimalna veličina zrna

Dmax = 0,4 mm

pH-vrijednost

11,5

Potrošnja

3 - 4 kg/m² za dva nanosa četkom (~ 2 mm debljine)

Omjer miješanja

~ 6,5 l / 25 kg odn. 0,26 l/kg

Debljina sloja

> 2 mm do < 5 mm (ukupna debljina nanosa)

Vrijeme uporabe

cca. 1 sat

Tlačna čvrstoća

≥ 35,0 MPa (nakon 28 d)

Kapilarna apsorpcija vode

w < 0,1 kg/m²*h^{0,5}

Podloga

Prikladne podloge

Beton zgušnute strukture, najmanjeg razreda C12/15, koji je čvrst, bez segregacijskih gnijezda, pukotina i slojeva slabe nosivosti.

Zid od opeke i zid od betonskih blokova zidanih s cementnim ili vapneno-cementnim mortom s košuljicom od cementne ili vapneno-cementne žbuke debljine najmanje 10 mm (u slučaju bravljenja zida od glinene opeke ispod razine tla, hidroizolacijska masa mora se uvijek nanositi na

onu stranu zida s koje dotječe voda).

Podloga mora biti suha, čvrsta, nesmrznuta, stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih čestica. Ako je potrebno, preporuča se pripremiti podlogu odgovarajućim temeljnim premazima. Treba biti u skladu s važećim nacionalnim i europskim standardima, kao i smjernicama za građenje objekata i prihvaćenim pravilima opće građevinske prakse.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o proizvodu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Dobro temperirajte materijale prije obrade!
- Radi očuvanja svojstava proizvoda nije dopušteno miješanje drugih materijala!
- Količine dodane vode ili podatke o razrjeđivanju moraju se vrlo pažljivo promatrati!
- Tonirane proizvode treba provjeriti na točnost boje prije uporabe!
- Ujednačenost boje može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na pripremu nijanse boje znatno utječu okolni uvjeti.
- Izbjegavajte jesti, piti i pušiti tijekom obrade proizvoda.
- Ne dopustiti ulazak u kanalizaciju, podzemne vode ili tlo.
- U slučaju kontakta s očima ili kožom, odmah isprati vodom.
- Uklonite prazne spremnike za recikliranje.
- Ostaci materijala mogu se ukloniti i odložiti kao kućni otpad.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturi podloge ispod +5 °C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealan raspon vlage u zraku je od 40 do 60% relativne vlažnosti.
- Viša vlažnost zraka i/ili niže temperature sprječavaju, a niža vlažnost zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurajte dostatnu ventilaciju tijekom faze sušenja, reaktivnosti i stvrdnjavanja; spriječite propuh!
- Zaštititi od izravnog sunčevog svjetla, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- U principu, preporučamo da proizvod prvo testirate na probnoj površini ili malim testom.
- Slijedite tehničke listove svih MUREXIN proizvoda koji se koriste u sustavu.
- Kako biste poboljšali rad, sačuvajte originalno pakirani proizvod odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati, što ne utječe na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoča ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.