

LJEPILO ZA PARKET PU 560



- > vrlo brze nosivosti
- > ekonomične primjene
- > visoka krajnja čvrstoća
- > za sve vrste parketa

Opis proizvoda

Ljepilo za parket na bazi 2-komponentne reakcijske smole, bez otapala i bez vode.

Za lijepljenje:

- klasičnog parketa 16-22 mm
- kantnog parketa
- 8 mm lamel parket
- daščanog poda
- višeslojnih dužica velikog formata
- 2 - i 3 - slojni gotovog parketa
- 22 mm drvenih kocaka za popločavanje na podlozi.

Za egzotično drvo izvršiti probno lijepljenje. Nije pogodno za bambus.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
10 kg (A+B), KANTA		39 KOM

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat:

Lopatica sa zupcima B3, B5, PK/B11, B15, B17

Miješanje:

U potpunosti dodati komp. B u komp. A i miješati s električnim mikserom dok se ne dobije homogena masa. Osigurajte potpuno miješanje pri dnu i stjenkama posude! Uvijek miješajte cjelovite posude kako biste izbjegli pogrešan omjer miješanja. Vežanje ljepila odvija se kemijskom reakcijom koja snažno ovisi o temperaturi. Više temperature skraćuju dok niže produžuju vrijeme obrade svježeg ljepila. Stoga je važno miješati samo onoliko ljepila koliko se može obraditi u ograničenom vremenu obrade.

Obrada:

Ljepilo se mora unutar vremena obrade nanijeti puno plošno na podlogu s odgovarajućom lopaticom. Vrijeme za umetanje je oko 40 - 50 minuta. Umetnite parket u sloj ljepila laganim kliznim pokretom i čvrsto pritisnite tako da cijelu stražnju stranu parketa navlažite ljepilom. Po položenom parketu moguće je hodati nakon otprilike 4 sata. Nakon najranije 12 sati, položen parket možete prvi put brusiti. Uklonite ostatke ljepila dok su još svježiji pomoću R 500 maramica za čišćenje. Stvrdnuto ljepilo se može ukloniti samo mehanički.

Tehnički podaci

Prohodno nakon	nakon cca 4 sata
Gustoća	Komp. A cca 1,86 g/ml, Komp. B cca 1,23 g/ml
Vrijeme očvršćivanja	cca 40 - 50 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca 72 sata
Potrošnja	Ovisno o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B 15, B 17: cca 0,8 - 1,8 kg/m ²
Vrijeme uporabe	cca 50 - 60 min

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC1

Podloga

Prikladne podloge:

Uobičajene građevinske mineralne podloge
Cementni estrih i beton
Kalcij-sulfatni estrih
Lijevani asfalt
Drvene podloge
Suhi estrih
Izravnane podloge

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!

66024, LJEPILO ZA PARKET PU 560, vrijedi od: 19.06.2020, Stranica 2

Tehnika parketa i lijepljenja

- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probnu površinu ili da ga testirate pomoću male probe.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.