

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN

Masa za niveliranje

CA 20

Vaš plus proizvod:

Vrhunski omjer cijene i
učinkovitosti za ekonomičan
rad!

Foto: Project Floors

MUREXIN. Trajno veže.



Masa za niveliranje CA 20

Masa za niveliranje CA 20 je već dugi niz godina dio Murexin palete proizvoda. To je praškasta, malih napona stezanja, samonivelirajuća masa za niveliranje na bazi kalcij – sulfata. Svojom poboljšanom recepturom, sada je još pouzdanija, također u pogledu vrijednosti za novac: Svojim učinkovitim ekonomičnim radom!

Idealan je izbor za izradu ravnih podloga u debeljinama sloja od 2 – 20 mm – osobito na kalcij-sulfatnim i magnezitnim estrisima, drvenim podlogama, suhim estrisima ili lijevanom asfaltu. Pogodna je za podno grijanje, površinsko grijanje i opterećenje od stolca na kotačićima.

- **na bazi kalcij-sulfata**
- **poboljšane recepture**
- **vrhunski omjer cijene i učinkovitosti**
- **ekonomična**
- **bez napona stezanja**
- **vrlo dobre tečnosti**
- **vrlo niskih emisija (EC1^{PLUS} R)**
- **sukladna EN 13813, CA-C30-F7**



► Svojstva proizvoda

Praškasta samonivelirajuća masa za niveliranje na bazi kalcij-sulfata, malih napona stezanja. Samo za unutarnju upotrebu za izradu ravnih podloga prije polaganja podnih obloga i parketa. Pogodna za podno grijanje, površinsko grijanje i opterećenja od stolca na kotačićima. Masa za niveliiranje se može pumpati i špahtlati.

► Tehnički podaci

PROHODNOST:	nakon 4 – 6 sati	DEBLJINA SLOJA:	do 20 mm
MOGUĆNOST OBLAGANJA:	nakon 24 - 36 sati	VRIJEME OBRADE:	cca 25 – 30 min.
POTROŠNJA:	cca 1,5 kg/m ² po mm debeljine	POTREBA ZA VODOM:	cca 5,5 – 6,0 l/25 kg

► Obrada

Izliti svježu masu na podlogu do željene debeljine sloja (maksimalno 20 mm) u jednom radnom koraku i jednoliko raspoređiti. Spremno za oblaganje nakon cca 24 – 36 sati kod 3 mm debeljine sloja, a svaki sljedeći mm debeljine dodatnih 24 sata. Kod većih debeljina slojeva i ne upijajućih podloga, duže vrijeme sušenja mora se poštivati! Masa za niveliranje CA 20 može se pumpati i špahtlati.

Optimalna temperatura obrade: 16 – 22 °C
Minimalna debeljina ispod parketa: 3 mm

Naknadna obrada:
Prebrzo sušenje svježe mase na niveliranje mora se spriječiti odgovarajućim mjerama.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i „općeprihvaćenim pravilima struke“.