

Sustavi EP / PU

Kod primjene na lijevanom asfaltu – izravnati nakon odgovarajuće pripreme podloge s punjenjem PU 300
 Kada se koristi na otvorenom, treba očekivati požutjelost zbog UV svjetla
 Anhidritne i magnezitne estrije možda je potrebno impregnirati i u svakom slučaju zaštititi od povratne vlage

VANI PROHODNO	PROMET		UNUTRA			PODLOGA
	KOMERCIJALNI	PRIVATNI	OPTIČKI	INDUSTRIJA	SIGURNO	
	Terasse, balkoni, lode, pogole, itd.	Parkirna garaža	Garaža, nadstreljica, rampe	Prodati prostori, stambeni prostori, javne zgrade, škole, itd.	Skladište, proizvodnja, radionice, itd.	Kuhinje, operacijska sala, elektrondistrikt, skladište opasnih materijala, itd.

Sustav 1	Brtveni premaz					
EP brtveni premaz ispunjen negoriv	Epoxy Podni premaz EP 20 - cca 230 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 115 g/m ²			A2fl R 10	x	x
Sustav 2	Brtveni premaz	Posip pijeskom	Brtveni premaz	Bfl R 12	x	x
EP brtveni premaz protuklizan	Epoxy Podni premaz EP 20 - cca 250 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,5 mm - cca 2,5 kg/m ²	Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 600 g/m ² Epoxy Podni premaz EP 20 - cca 250 g/m ²			x	x
Sustav 3	Brtveni premaz	Brtveni premaz		Bfl		
EP brtveni premaz glatki	Epoxy Podni premaz EP 20 - cca 200 g/m ² Epoxy Podni premaz EP 20 - cca 200 g/m ²				x	x
Sustav 4	Temeljni premaz	Izravnavanje ispunjeno	Tankoslojna prevlaka strukturirana	Bfl		
EP Strukturni pod	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 300 g/m ² Posip pijeskom (opcionalno): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 1,5 kg/m ²	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 600 g/m ²	Strukturni samoliv SB 2 - 0,7 kg/m ²		x	x
Sustav 5	Temeljni premaz	Izravnavanje ispunjeno	Prevlaka ispunjena	Bfl		
EP Chips pod	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 300 g/m ² Posip pijeskom (opcionalno): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 1,5 kg/m ²	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 600 g/m ²	Epoxy Beschichtung EP 3 - 2,8 kg/m ² Epoxy Topcoat EP 100 TC - cca 150 g/m ²	R 9	x	x
Sustav 6	Temeljni premaz	Izravnavanje ispunjeno	Prevlaka	Bfl		
EP Protuklizan pod	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 300 g/m ² Posip pijeskom (opcionalno): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 1,5 kg/m ²	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 600 g/m ²	Epoxy samoliv EP 3 - 1,5 kg/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 600 g/m ²	R 13	x	x
Sustav 7	Temeljni premaz	Izravnavanje ispunjeno	Prevlaka ispunjena	Bfl		
PU Pod glatki mat	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 300 g/m ² Posip pijeskom (opcionalno): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 1,5 kg/m ²	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 600 g/m ²	Poliuretanski samoliv PU 300 - 1,5 kg/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - ca 800 g/m ²	Poliuretanski premaz PU 40 - cca 150 g/m ²	x	x
Sustav 8	Temeljni premaz	Izravnavanje ispunjeno	Prevlaka	Bfl		
PU Protuklizan pod	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 300 g/m ² Posip pijeskom (opcionalno): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 1,5 kg/m ²	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 600 g/m ²	Poliuretanski samoliv PU 300 - 1,5 kg/m ² Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 600 g/m ²	Poliuretanski samoliv PU 300 - 0,8 kg/m ²	R 12	x
Sustav 9	Temeljni premaz	Epoxy grubi mort		Brtveni premaz	Bfl	
EP Grubi mort obojani	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 300 g/m ² Posip pijeskom (opcionalno): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 1,5 kg/m ²	Smola MHF 10 obojana - cca 2,5 kg/m ² po cm QS 0,063-3,5 mm - cca 25 kg/m ² po cm	bez posipa pijeskom s posipom QS 0,3-0,8 mm	Poliuretanski premaz PU 40 - cca 150 g/m ²	R 11 R 13	x
Sustav 10	Temeljni premaz –zatvaranje pora	Prevlaka		Brtveni premaz	Cfl	
EP Pod transparent	Epoxy Clear Coat CC 200 - cca 500 g/m ²	Epoxy Clear Coat CC 200 - cca 1,5 kg/m ² (Minimum)		Poliuretanski samoliv PU 300 - 0,8 kg/m ²	R 12	x
Sustav 11	Temeljni premaz	Izravnavanje ispunjeno	Prevlaka	Bfl		
EP Dizajn pod Granit	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 300 g/m ² Posip pijeskom (opcionalno): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - ca 1,5 kg/m ²	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 600 g/m ²	Epoxy vezivo EP 220 – cca 1,2 kg/m ² Dizajn punilo DF 170 - cca 2 kg/m ²		x	x
Sustav 12	Temeljni premaz	Izravnavanje ispunjeno	Prevlaka	Bfl		
EP Dizajn pod Metallic	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 300 g/m ² Posip pijeskom (opcionalno): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 1 kg/m ²	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - ca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 600 g/m ²	Epoxy vezivo EP 220 – cca 2 kg/m ² Dizajn punilo Metallic – cca 20 g/m ²		x	x
Sustav 13	Temeljni premaz	Izravnavanje ispunjeno	Prevlaka	Bfl		
PU Elastični pod otporan na zućenje	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 300 g/m ² Posip pijeskom (opcionalno): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 1 kg/m ²	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 600 g/m ²	Poliuretanski samoliv PU 400 - 2 kg/m ²		x	x
Sustav 14	Brtveni premaz	Brtveni premaz		Brtveni premaz	Bfl	
EP Brtveni premaz voden i glatki	Aqua epoxy premaz AS 1500 - cca 200 g/m ²	Aqua epoxy premaz AS 1500 - cca 200 g/m ²		x	x	x
Sustav 15	Temeljni premaz	Izravnavanje ispunjeno	Sloj posipa (min. 2 sloja)	Brtveni premaz	R 10	
Chips pod	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 300 g/m ²	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 600 g/m ²	Express Coat EC 60 - cca 400 g/m ²	Express Coat EC 60 - cca 350 g/m ²	x	x
		Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 600 g/m ²	Čips za posipavanje - cca 500 g/m ²	(Polihidrokarburični premaz PU 40)	(R 11)	x
Sustav 16	Temeljni premaz	Izravnavanje ispunjeno	Prevlaka ispunjena	Bfl		
EP Objektni pod	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 300 g/m ² Posip pijeskom (opcionalno): Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 1 kg/m ²	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 600 g/m ²	Epoxy samoliv EP 2 - 1,5 kg/m ² /mm Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 800 g/m ²		x	x
Sustav 17	Temeljni premaz	Izravnavanje ispunjeno	Prirodni kameni tepih	A2fl		
Prirodni kameni tepih	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 300 g/m ² Posip pijeskom (opcionalno): Kvarcni pijesak QS 0,6-1,2 mm - cca 1 kg/m ²	GH 50, EP 70 BM, EC 60 - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,1-0,2 mm - cca 600 g/m ² Kvarcni pijesak QS 0,3-0,8 mm - cca 600 g/m ²	Smola za prirodni kameni tepih PU 1K ispunjena s Mramornim šljunkom Colorit grubi MG 24	Odnos miješanja: 1:20 (težinski) Potrošnja (za debljinu sloja 6 mm)	R 10	x
			cca 0,625 kg/m ² smole	cca 12,5 kg/m ² mramornog šljunka		x