

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN Tekuća folija **1 KS**

**Vaš plus proizvod:
Najbrža hidroizolacija
ispod keramike!**



MUREXIN. Trajno veže.

Dugotrajna brzosušea hidroizolacija, provjerljive kvalitete!

Potreba za hidroizolacijom tijekom zahtjevne gradnje više nije pitanje. Kako bi se osiguralo da površinska voda dugoročno ne naštetiti konstrukciji zgrade, propisno pripremljena podloga mora biti opremljena premazujućim materijalima za hidroizolaciju. Primjena vodonepropusne izolacije u dva sloja, preduvjet je za trajnu i sigurnu izolaciju. Murexin Tekuća folija 1KS dostupna je u dvije boje, žutoj i plavoj, pa ako želite znati da će se materijal nanijeti u pravilnoj debljini, možete najprije slijediti postupak nanošenja plave, a zatim žute Tekuće folije 1KS.



- **Brzo sušea**
- **Spremna za upotrebu**
- **Mogućnost nanošenja gleterom i valjkom**
- **Sukladna EN 14891, DM**
- **Malih emisija prema EC1^{PLUS}**



► Detalji proizvoda

Brzo vezujuća, trajno-elastična, 1-komponentna hidroizolacija, bez otapala spremna za upotrebu. Za primjenu u unutrašnjem prostoru za vodu bez pritiska, za izradu vodonepropusnog sloja bez šavova i fuga ispod keramike povezane ljepilom, na zidnim i podnim površinama. Sukladno normi EN 14891, normi ÖNORM B 3407 W1 – W4 te sukladno DIN 18534 za klasu izlaganja vodi W0-I, W1-I, W2-I (zid). Dostupna u žutoj i plavoj boji, za savršenu kontrolu kod nanošenja svakog sloja. Debljina sloja min. 0,5 mm.

► Tehnički podaci

POTROŠNJA:	cca 0,5 kg/m ² za 0,5 mm debljine. cca 1,5 kg/m ² za 1,0 mm debljine.
VRIJEME SUŠENJA	
IZMEĐU SLOJA:	cca 15 min (1. sloj)
MOGUĆNOST OBLAGANJA:	nakon cca 3 sata
DEBLJINA SUHOG SLOJA:	min. 0,5 mm (u 2 sloja), maks. 2,0 mm (u 2 sloja)
VELIČINA PAKOVANJA:	plastična kanta 7, 14 i 25 kg

► Dodatne pogodnosti

Nakon nanošenja prvog sloja, drugi sloj se može nanositi nakon cca 15 minuta. Tako pripremljena podloga se može oblagati pločicama nakon 3 sata, koristeći C2 certificiranu klasu Murexin ljepila. Nova Murexin Tekuća folija 1KS je iznimno izdržljiva i sigurna da traje. Za savršen sustav, prije nanošenja vodonepropusne izolacije, za kutove te spojeve poda i zida, kao i kod prodora cijevi, koristi se Traka za brtvljenje DB 70 te Manžeta za brtvljenje DZ 35 / DZ 70 odnosno Sifonska brtva.

► Za savršen sustav



Traka za brtvljenje DB 70



Manžeta za brtvljenje DZ 35/DZ 70



Unutranji i vanjski kut



Sifonska brtva

Daljnje informacije možete pronaći u tehničkoj uputi ili sigurnosno-tehničkom listu na www.murexin.com.